



# Société Nouvelle du Littoral

Siège Social & Usine : Z.A. – BP 9 – 11370 LEUCATE (France)

Tél. : 33 (0) 4 68 40 14 05 – Fax : 33 (0) 4 68 40 92 72

Internet : [www.standard-sand.com](http://www.standard-sand.com) - e-mail : [contact@s-n-l.fr](mailto:contact@s-n-l.fr)


SABLE NORMALISE CEN CERTIFIE CONFORME –  
EN 196.1 par l'AFNOR.

Contrôlé par le Laboratoire d'Essais des Matériaux de la Ville  
de Paris (L.E.M.V.P.)  
Laboratoire de l'espace public de la ville de Paris  
Hôtel industriel Berlier  
15, rue Jean-Baptiste Berlier  
75013 PARIS

## Analyse de comparaison des essais des laboratoires européens et celui de la S.N.L.

### Analyse de comparaison des essais des laboratoires Européens et celui de la S.N.L. en 2024

Résistances à la rupture en compression sur mortier EN 196-1



		Lim inf. 95% labo. pilotes	Lim sup. 95% labo. pilotes	Moyenne labo. pilotes	S.N.L.
Temps	1 jour	11,4	17,2	14,3	12,7
	2 jours	22,0	27,7	24,8	24,2
	7 jours	34,0	41,0	37,5	36,7
	28 jours	43,9	51,2	47,5	48,7
Masse au démoulage (g)		266,3	591,2	578,8	587,7



S.N.L. fondée en 1910 – SAS capital 250 000 € - NIF FR 93 976 750 257 – SIRET 976 750 257 00025 APE 0812Z  
Certifiée pour la PREPARATION DU SABLE NORMALISE CEN POUR LA DETERMINATION DES RESISTANCES MECANQUES DES CIMENTS

